



**Modische Softshelljacke**

3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran  
 Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)  
 Nähte nicht versiegelt  
 Atmungsaktiv (2.000 g/m<sup>2</sup>/24h)  
 Weicher, sportlicher Stretchstoff  
 2 Seitentaschen mit Reißverschluss  
 2 Innentaschen  
 Elastische Kordel mit Stopper am Saum  
 JN1021: Leicht tailliert

**Material:** Oberstoff (270 g/m<sup>2</sup>): 90% Polyester, 10% Elasthan

**Herkunftsland:** Bangladesch

**Zolltarifnummer:** 62014010

**Reinigungshinweise:**



**Partner-Artikel:**



**Ladies' Softshell Jacket**  
 Art-Nr.: JN1021

Verfügbare Größen

	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>Gewicht in g</b>	544 g	558 g	601 g	641 g	683 g	728 g
<b>VPE</b> (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

Maße in cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>1/2 Oberweite</b>	54,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	65,00 cm	69,00 cm	73,00 cm
<b>1/2 Saumweite</b>	52,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm	67,00 cm	71,00 cm
<b>Länge ab Schulter</b>	69,00 cm	70,00 cm	71,00 cm	72,00 cm	74,00 cm	78,00 cm
<b>Vorderteil</b>						
<b>Länge ab Schulter</b>	75,00 cm	76,00 cm	77,00 cm	78,00 cm	80,00 cm	84,00 cm
<b>Rückenteil</b>						
<b>Ärmel Länge inkl. Schulter</b>	78,00 cm	80,00 cm	82,00 cm	84,00 cm	86,00 cm	89,00 cm

Verfügbare Farben

■ azur (7451C)  
 ■ navy (289C)  
 ■ red (200C)

■ black (blackC)  
 ■ off-white (off-white)

■ green (7481C)  
 ■ orange (1575C)



**OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467)**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. [www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



**Softshell**

Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv



**Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig**

Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m<sup>2</sup>/24 h). Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.



**Wassersäule ab 1.500 mm**

Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.