



6 Panel Sun-Protection Cap

Strapazierfähiges Gewebe  
6 gestickte Luftlöcher  
6 Ziernähte am Schild  
Laminierte Frontpanels  
Wattiertes Schweißband für einen angenehmen Tragekomfort  
Clipverschluss in mattsilber mit Metallöse

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Material:        | Oberstoff: 100% Polyester |
| Herkunftsland:   | Volksrepublik China       |
| Zolltarifnummer: | 65050030                  |

Reinigungshinweise:



Verfügbare Größen

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                   | one size |
| Gewicht in g                                                      | 85 g     |
| VPE<br>(Stück je<br>Innenverpackung / Stück<br>je Außenverpackung | 24/144   |

Verfügbare Farben

|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| black (blackC)   | carbon (425U)     | dark-green (343C) |
| grey (7537C)     | lime-green (360C) | navy (296C)       |
| olive (7497C)    | red (200C)        | royal (301C)      |
| turquoise (312C) | white (white)     |                   |



**OEKO-TEX® Stoff**

Der Stoff dieses Artikels wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert gem. STANDARD 100 von OEKO-TEX®



**6 Panel Cap**

Cap-Einteilung in 6 Segmente. Vorteil: Eine der beliebtesten Capform in Europa



**UV-Schutz UPF 50+**

Der auf UV-Schutzkleidung angegebene UPF (Ultraviolet Protection Factor) gibt an, um wie viel länger sich eine Person mit dieser Kleidung in der Sonne aufhalten kann, ohne gesundheitliche Schäden davonzutragen. Die UPF-Angabe bei Textilien entspricht also dem Lichtschutzfaktor bei Cremes. Basis ist dabei die Eigenschutzzeit der Haut, die je nach individuellem Hauttyp stark variiert. Alle Artikel mit dem Produktfeature UPF 50+ verfügen über den UV-Schutzfaktor 50+ nach australisch/neuseeländischem Standard (AS/NZS 4399:2017). Dieses Verfahren testet den Stoff im ungedehnten Neuzustand nach dem Sonnenspektrum im Hochsommer im australischen Melbourne. Ein gemäß diesem Standard mit UPF 50+ ausgezeichnetes Produkt blockt über 98% der schädlichen UV-Strahlen ab.