Daiber

JN1834 Men's Workwear Polo with chest pocket

Hornstein Textil Stick Druck Gastzugang: „JNPreis“



Strapazierfähiges, klassisches Poloshirt mit Brusttasche

Einlaufvorbehandelte hochwertige Piqué-Qualität mit optimaler Formbeständigkeit
Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit
Aufgesteppte Brusttasche (12x13 cm)
3 Knöpfe (ton-in-ton)
Gestrickter Polokragen und Armbündchen
Necktape
Doppelnähte
Seitenschlitze
Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet
Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet
Industriewäsche geeignet bis maximal 60° nach DIN EN ISO 15797

Material:	Oberstoff (220 g/m²): 100% Baumwolle
Herkunftsland:	Pakistan
Zolltarifnummer:	61051000

Reinigungshinweise:



Verfügbare Größen

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung)	5/25	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50	5/25

	5XL	6XL
VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung)	5/25	5/25

Maße in cm	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 Oberweite	48,00 cm	52,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm	72,00 cm
1/2 Saumweite	48,00 cm	52,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm	72,00 cm
Länge ab Schulter	71,00 cm	73,00 cm	75,00 cm	77,00 cm	79,00 cm	81,00 cm	83,00 cm
Ärmel Länge	23,00 cm	24,00 cm	25,00 cm	26,00 cm	27,00 cm	28,00 cm	29,00 cm

Maße in cm	5XL	6XL
1/2 Oberweite	77,00 cm	83,00 cm
1/2 Saumweite	77,00 cm	83,00 cm
Länge ab Schulter	85,00 cm	87,00 cm
Ärmel Länge	29,00 cm	29,00 cm

Verfügbare Farben

black (blackC)
carbon (425U)
navy (296C)
white (white)

Features

OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467)
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Industriewäsche geeignet
Dieser Artikel ist für Industriewäsche bei 60°C geeignet und entsprechend den Anforderungen von DIN EN 15797 getestet. Die Norm definiert die Anforderungen an Textilien, die den hohen Belastungen industrieller Wasch- und Pflegeprozesse standhalten müssen. Der mit diesem Zeichen ausgezeichnete Artikel ist besonders strapzierfähig und langlebig und die Prüfung bestätigt eine hohe Beständigkeit hinsichtlich Formstabilität und Farbe.

Stand: 27.11.2026 - 21:11:32