



Modische Softshelljacke

3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
Nähte nicht versiegelt
Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h)
Weicher, sportlicher Stretchstoff
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
2 Innentaschen
Elastische Kordel mit Stopper am Saum
JN1021: Leicht tailliert

Material: Oberstoff (270 g/m²): 90% Polyester, 10% Elasthan

Herkunftsland: Bangladesch

Zolltarifnummer: 62014010

Reinigungshinweise:



Partner-Artikel:



Ladies' Softshell Jacket
Art-Nr.: JN1021

Verfügbare Größen

| | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht in g | 544 g | 558 g | 601 g | 641 g | 683 g | 728 g |
| VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung) | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |

| Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1/2 Oberweite | 54,00 cm | 57,00 cm | 61,00 cm | 65,00 cm | 69,00 cm | 73,00 cm |
| 1/2 Saumweite | 52,00 cm | 55,00 cm | 59,00 cm | 63,00 cm | 67,00 cm | 71,00 cm |
| Länge ab Schulter Vorderteil | 69,00 cm | 70,00 cm | 71,00 cm | 72,00 cm | 74,00 cm | 78,00 cm |
| Länge ab Schulter Rückenteil | 75,00 cm | 76,00 cm | 77,00 cm | 78,00 cm | 80,00 cm | 84,00 cm |
| Ärmel Länge inkl. Schulter | 78,00 cm | 80,00 cm | 82,00 cm | 84,00 cm | 86,00 cm | 89,00 cm |

Verfügbare Farben

azur (7451C)
navy (289C)
red (200C)

black (blackC)
off-white (off-white)

green (7481C)
orange (1575C)



OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100



Softshell

Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv



Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig

Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m²/24 h). Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.



Wassersäule ab 1.500 mm

Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.